

FICHA TÉCNICA

 52-16/2020/clear grip MP
 COMP. A Y B

CLEAR GRIP MP

PISOS METALICOS PINTADOS

RECUBRIMIENTO ANTIDESLIZANTE INCOLORO-TRANSPARENTE Y DE ALTA RESISTENCIA.

DESCRIPCIÓN

Es un recubrimiento de muy alto rendimiento y resistencia, antideslizante en las condiciones más extremas, impermeable bi-direccional, POLIURETANO POLIASPARTICO/ RESINAS ACRÍLICAS elastoméricas, de rápido secado, diseñado para la protección de cualquier tipo de sustrato, de tipo hormigones, radieres, cementos, exposición a ambientes industriales y con mucha agua o humedad.

Incorpora un agente antimicrobiano que impide el desarrollo de bacterias, hongos y moho.

- ✓ Bajo VOC.
- ✓ Resistencia Química.
- ✓ Bajo olor.
- ✓ Resistente a la abrasión.
- ✓ Extraordinarias propiedades de aplicación.
- ✓ Muy antideslizante, alto tráfico peatonal y vehicular.
- ✓ Coeficiente de fricción 0,8 UI.



TIENE UN ALTO COEFICIENTE DE TRACCIÓN QUE PUEDE VARIARSE DESDE SUAVE A MUY RUGOSO.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Terminación	: Extra brillo
Sólidos por volumen	: 37 % + - 2 %
Peso específico	: 1.01 + - 0.01 gr/cc
Rend teórico	: 70 m2 / gal, a 1.5 micras por capa
Proporción Mezcla	: 7:1 A:B EN VOL
Punto de Inflamación	: 31º C Seta flash
Tolerancia a la inmersión	: 1 año en agua dulce/salada

*El rendimiento real puede ser un 60% del teórico y depende de la forma de aplicación y estado del piso.

APLICACIÓN
CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura (°C) : min 8 - max 40 (aire, sup y material)
 Humedad (%): 95% mx

SUPERFICIES/MATERIALES

- ✓ Metales
- ✓ Hormigones
- ✓ Madera

PREPARACIÓN:

Las superficies deben estar:

Limpias, libres de grasas, aceites, restos de pinturas, óxidos, polvo, etc. Si fuera necesario, eliminar restos o suciedades con herramienta manual, chorro a presión agua caliente, etc. Usar si es necesario desengrasantes industriales (GR 430) y/o solventes.

Finalmente, las superficies deben estar absolutamente secas.



NO APLIQUE EN EXTERIORES SI SE SOSPECHA LLUVIA LUEGO DE HABER APLICADO.

ELEMENTOS DE APLICACIÓN:

Brocha	: Nylon-poliéster – cerda natural: 85% mx
Rodillo	: Tejido 3/8" con centro resistente al solvente

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Preparación de las superficies: ver "preparación", arriba

1. Mezclar cada componente por separado (A y B) usando agitación mecánica a baja velocidad.
2. Mezcle A+B en partes 7:1
3. Agregue las partículas de tracción. La cantidad de partículas que viene en cada set, es la máxima que puede agregarse a la mezcla de A+B.

SE RECOMIENDA AGREGAR EL 50%--60% DE LA CANTIDAD A FIN DE PROBAR SI EL NIVEL DE TRACCIÓN (ANTIDESLIZAMIENTO) ES ADECUADO.

4. **Se sugiere aplicar 2 manos.** Aplique la 1 era mano sin partículas y la 2da con partículas, esperando unas 2 hrs entre capa y capa.

	2°C	25°C	38°C
TIEMPO DE INDUCCIÓN	30 min.	30 min.	15 min.
VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA	10 hrs.	04 hrs.	02 hrs.

• PRECAUCIONES Y RIESGOS

- ✓ No guardar la mezcla
- ✓ No preparar producto nuevo usando mezclas ya hechas
- ✓ En servicio de inmersión sólo se puede realizar con color blanco y negro
- ✓ Los rendimientos son muy aproximados ya que dependen de factores como tipo de sup, grietas, porosidad, temp, irregularidades, experiencia del operario, imperfecciones del material.
- ✓ Ventilación insuficiente, mezclado o tiempo de catalización incompletos, causan amarillamiento y poca adherencia.

- ✓ Usar guantes, gafas y botas adecuadas.
- ✓ Aplicar en sectores con ventilación adecuada
- ✓ Almacenar los envases en lugares frescos y a la sombra.
- ✓ No aplicar cerca de fuentes de calor o llama evidente
- ✓ Mantener fuera del alcance de niños
- ✓ En caso de ingestión accidental concurrir a centro asistencial de inmediato.

• PRESENTACIONES

GALÓN:

- ✓ 1 galón parte A
- ✓ 1 galón parte B
- ✓ Partículas antideslizantes



Todos los productos aquí descritos son inflamables y tóxicos. La aplicación de cualquiera de estos productos exige usar EPP adecuado (equipos de protección personal, como guantes, máscaras, gafas y zapatos adecuados). Ventile las áreas donde está trabajando.